17.

Montážny predpis

Materiál na murárske vysprávky ostení po montáži KALYPSO okien a dverí.

Cieľom tohto montážneho predpisu je zjednotiť materiál používaný na murárske práce.

Autor:	Prinke Michal	číslo montážneho predpisu:	**MP-012-v01-10**
Platnosť od:	01.02.2010		
Určená pre:	Montážnici		

Text:

Pre murárske vysprávky ostení po montáži KALYPSO okien sú predpísané nasledovné omietkové zmesi. Ostenia v interiéry sa omietajú od rámu okna po hranu zalomenia ostenia s prekrytím rámu minimálne 10 mm. Ostenia v exteriéry sú omietané od rámu okna po poškodenú časť ostenia s minimálnym prekrytím rámu 10 mm.

Baumit MVR Uni



Priemyselne vyrábaná suchá omietková zmes s bielym cementom pre ručné a strojové spracovanie

Použitie:
Univerzálna vápennocementová omietka na všetky bežné minerálne podklady ako nahrubo stiahnutá alebo s hladeným povrchom, **pre vnútorné aj vonkajšie požitie**, hydrofobizovaná, obzvlášť vhodná na pórobetón.

Technické údaje:
Max. veľkosť zrna: 1 mm
Pevnosť v tlaku (28 dní): min. 2,5 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu (28 dní): min. 1,0 MPa
Minimálna hrúbka omietky
v interiéri
- stena: 10 mm
- strop: 8 mm
v exteriéri 15 mm
Spotreba: cca. 12,5 kg/m²/1 cm hrúbky

Balenie: 40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg

Baumit Jemná štuková omietka



Priemyselne vyrábaná suchá omietková zmes prírodnej farby pre ručné spracovanie vo vnútorných priestoroch

Použitie:
Vápenná štuková omietka **pre vnútorné použitie** na minerálnu jadrovú omietku. Omietku nie je možné použiť samostatne ako jednovrstvovú omietku. Nie je vhodná ako podklad pod keramický obklad.

Technické údaje:
Max. veľkosť zrna: 0,6 mm
Pevnosť v tlaku (28 dní): min. 0,6 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu (28 dní): min. 0,4 MPa
Minimálna hrúbka omietky: 3 mm
Spotreba: cca. 6 kg/m²/4 mm hrúbky

Balenie: 40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg

Schválené:

riaditeľ	VR	Smernice a postupy
Selčan Braňo	Bereš Peter	Gulyáš Martin

Dátum a miesto:	v Bratislave, 19. 06. 2009	Strana:	1/1